



מפרט צינור פוליאיתילן להשקיה

צינור 75 דרג 4		תקן ISO 8779		פרמטר לבדיקה	מס'
TYPE	Standard	Unit		חומר גלם HDPE PE63	
Density	ISO1183	0.955 – 0.945			
MFR(190 / 5 kg)	ISO1133	0.2 – 1.4			
Modulus of elasticity	ISO527	700			
Vicat softening temp.	ISO306	118			
התואם לתקן ISO8779		75.0 – 75.7 מ"מ		קוטר חיצוני נומינלי	1
התואם לתקן ISO8779		2.9-3.3 מ"מ		עובי דופן נומינלי	2
התואם לתקן ISO8779		4		PN – דרג	3
התואם לתקן ISO8779		1.5		אובאליות	4
התואם לתקן ISO1167		בטווח 100 שעות, 165 שעות, 1000 שעות		חוזק הידרוסטאטי ב- 20° צ' / 80° צ'	5
התואם לתקן ISO6259		>PSI. 2500		בדיקה חוזק במתיחה	6
התואם לתקן ISO6259		>350%		בדיקת ההתארכות	7
בניאס להשקיה 2.9x4 75 PN תו תקן ח"ג PE 63 סידור מנה (שבוע שנה)				סימון המובל	8
הצינורות יסופקו כאשר הם מגוללים בסלילים או מגוללים על תופים או כשהם ארוזים בחבילות.				אריזה	9
מובלי פוליאיתילן להשקיה בלחץ הנושא:				שם	
				חתימה	
מק"ט xxxxxx 260		חומר: HDPE – Polyethylene		תאריך	01/2019
				אלכס	
				מוחמד	
				איליה גורדון	אישר:

מסמך זה הינו רכוש בלעדי של חברת בניאס - אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמפעל